



## Premium-SchÄ¶rfplatte

### Premium-SchÄ¶rfplatte

SchÄ¶rfhinweise:

1. Intensive, flache SchÄ¶rfschnitte (nur SegmenthÄ¶hle) durchfÄ¼hren bis die Gruben nicht mehr sichtbar sind.
2. Nach einigen Schnitten die Maschine ausschalten und das Blatt mit leichtem Druck im SchÄ¶rfstein auslaufen lassen. Diesen Vorgang bitte mehrfach wiederholen.
3. Die Scheibe ist geschÄ¶rft, wenn neue, kantige Diamanten mit StÄ¼tzschweiften freigelegt sind. (s. Abb.)

Verstumpft die Scheibe nach kurzer Schneidzeit wieder, sollten Scheiben mit weicher Bindung eingesetzt werden. Bei zu groÄ¶em VerschleiÄ¶ ist der Einsatz von Scheiben mit hÄ¶rterer Bindung erforderlich, auch wenn dadurch der Schneidfortschritt geringer werden kann.

Bitte nur TROCKEN nachschÄ¶rfen!

**Sku** : 10068